5792-6371-1969-9466

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT24-017966K
2. 의 뢰 자
   ○ 업 체 명 : 연신철강
   ○ 주 소 : 경기도 포천시 설운동 584-25
3. 시험기간 : 2024년 02월 15일 ~ 2024년 03월 25일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시 료 명 : 용접철망 Φ4.8(#6) 100×100
6. 시험방법
   (1) KS D 7017:2023
7. 시험결과

1) 용접철망 Φ4.8(#6) 100×100

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
인장강도	N/㎟	(1)	538	-	A
선지름	㎜	(1)	4.80		
굽힘성	-	(1)	이상없음		
단면 수축률	%	(1)	54		
용접점 전단강도	N/㎟	(1)	402		
망눈치수-가로	㎜	(1)	102		
망눈치수-세로	㎜	(1)	99		

※ 시험장소
A : 경기도 양주시 백석읍 권율로 1233

----- 끝 -----

확인	작성자 성 명	전문기	기술책임자 성 명	박영휘

비고 :
1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2024년 03월 25일

한국건설생활환경시험연구원장

결과문의 : 11517 경기도 양주시 백석읍 권율로 1233 ☎ (031)8089-5007